

## Flügger Gulvlakk Quick Finish

Flügger Norway AS  
Waldemar Thranes gate 84B  
0175 Oslo

Produktnavn: Flügger Gulvlakk Quick Finish  
Bindemiddel: PU-forsterket akryl  
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 01.12.2021

---

### Bruksområde

Flügger Gulvlakk Quick Finish er egnet til behandling av tregulv innendørs.

Gir en halvmatt overflate som blir slitesterk og tåler rengjøring.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Påføringsmetode: Påføringstemperaturen må være min. 15°C, og luftfuktigheten maks. 80% RF.

Oppbevaring: Kjølig, frostoffritt, tett lukket i original emballasje og utilgjengelig for barn.

---

### Vedlikehold

Vask av behandlede flater: Flügger Gulvlakk Quick Finish vaskes med Flügger Fluren 32,

Universalsrengjøring. Vaskemidler med slipemidler kan skade overflaten.

Vannpåvirkning eller vask bør ikke foretas de første 3-4 uker etter påføring.

Vedlikeholdsintervall: Flaten bør gjenbehandles før lakken er gjennomslitt.

Vask med Flügger Natural Wood Cleaner før gjenlakkering.

---

### Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmalning/utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

---

**Innemiljø / emisjon** Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag.

Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

**VOC-MAX:** 105 g/l, **VOC GRENSE (A/e (VF)):** 130 g/l.

---

### Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig lakk fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsboksene leveres til gjenvinningsstasjon.

---

Behandlet flate: \_\_\_\_\_

Malt med farge: \_\_\_\_\_

Utført av/ dato: \_\_\_\_\_

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.