

Flügger Wood Oil Impredur Treolje

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger Wood Oil Impredur Treolje
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 01.02.2018

Bruksområde

Flügger Wood Oil Impredur Treolje kan benyttes til alle tresorter utendørs. Benyttes til tremøbler, treterrasser og fasader. Særlig god inntrengning samt vannavvisende egenskaper. Påføres til treverket er mett. Tørk deretter av for å unngå lakklag. Se for øvrig produktdatablad.

Underlag: Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Påføringstemperaturen må være min. 10°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.
Påføringsmetode: Pensel eller rulle.
Oppbevaring: Kjølig, frostoffritt og tett lukket i original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Behandlede flater bør ikke vaskes før produktet har herdet i 3-4 uker. Vask av malte flater: Flügger wood Oil Impredur Treolje bør som andre eksteriørprodukter vaskes årlig for maksimal holdbarhet. Benytt Fluren 37 Grovrent eller Fasaderent. Ved behov for avrensing benyttes Terrasserent A til impregneret treverk samt furu og gran. Flügger Teak og trerens benyttes til eksotisk treverk. Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Normalt vil man måtte gjenbehandle årlig. Fargeløs behandling vil måtte gjenbehandles oftere enn tonet olje.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmalning/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.
VOC : VOC-MAX: 10 g/l, VOC GRENSE (A/f (VF)): 130 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann. Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.