

Flügger Natural Wood Trelut

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger Natural Wood Trelut
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 27.05.2008

Bruksområde

Flügger Trelut benyttes på ubehandlet tre av bla. bøk, ask og eik innendørs, for å motvirke treets naturlige gulningsprosess. Lysner ikke allerede gulnet tre. Skal kun benyttes på massivt tre av min.

20 mm tykkelse, dvs heltregulv er mest naturlige bruksområd..

Påføres med lutpensel. Lut er etsende, benytt derfor beskyttelses-hansker og - briller.

Lut gir alene ikke treet noen beskyttelse.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.

Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flügger Trelut uten ekstra behandling vil være lite vaskbar. Toppolje gir en vaskbar overflate. Vaskemidler med slipemidler vil skade overflaten.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da arbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkutbedring benyttes samme produkt. .

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.