

SPACE Two Tone

Flügger Norway AS
Waldemar Thranes gate 84B
0175 Oslo

Produktnavn: SPACE Two Tone

Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 18.12. 2020

Bruksområde

SPACE One Tone er et dekorativt produkt med metallisk effekt til vegg og tak. Gir et kunstnerisk to-tonet uttrykk, og er velegnet til oppholdsrom, entré, kontor, forretningslokaler, klinikk, butikk, hotell og restaurant. Anbefales til lokaler med middels funksjonelle krav, som utsettes for moderat tilsmussing og bruksbetinget slitasje.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Påføringstemperaturen må være min. 10°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.
Påføringsmetode: Bredsparkel.
Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 28 døgn.
Vask av malte flater: Tåler avstøving og lett avtørring med fuktig klut.
For bedre smussavvisende egenskaper og økt slitestyrke anbefales Flügger Floor Varnish.
Vedlikeholds intervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholds intervallet. Om maling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling / utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag.
Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.
VOC-Maks: 20 g/l, VOC GRENSE (A/I (VF)): 200 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.
Flytende malingerester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.
Tomme malingsboks leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.