

# 2-in-1 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er oljebaserte produkter til utvendig treverk med god inntrengning og maksimal beskyttelse mot fukt og vann. Produktene kan brukes ved lave temperaturer.

## Produktbeskrivelse

Matt transparent beis og og grunner i ett. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten



- Enkel og rask påføring
- Transparent
- Inneholder UV-filter

## Anvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Til lyse og mørke tresorter, deriblant trykk- eller vakuumpregnet tre.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Fuktinhold i tre før malebehandling maks.:  
Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

## Fremgangsmåde

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping. Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean. Mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green. Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne på kantene. Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering. Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes. Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes. Best holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

## Påføring

Pensel eller rulle.  
Gå over med pensel etter påføring med rulle.  
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.  
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.  
Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.  
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.  
Kondensdannelse må ikke forekomme.  
Unngå å arbeide i direkte solskinn.  
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.  
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.  
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

# Forventet resultat

Matt og transparent. Forventet holdbarhet 4 år.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, lagtykkelse, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

## OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	0.85
Tørstoff vekt (%)	29
Tørstoff vol (%)	25
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

## Nåværende TDS Versjon

november 2020

## Erstatter TDS Versjon

januar 2019