

# Adhesive 270 Papir og Non-wowen

Fiona Adhesive er vanntynnbare lim til oppsetting av veggkledning.

## Produktbeskrivelse

Ferdigblandet, transparent forsterket lim. Til oppsetting av sagflistapet, papirtapet og non-woven tapet, der limet påføres på baksiden av tapetet.

- Tapetlim
- Ferdigblandet
- Velegnet til klistermaskin



## Merking



---

Name: 10 L



---

Name: 3 L



---

Name: 0,75 L



## Anvendelse

Innendørs i tørre rom til oppsetting av sagmuggtapet, papirtapet og non-woven tapet.

På betong, lettbetong, puss, gipskartong, fibergips, trefiberplater, finérplater, sponplater og sandsparklede overflater.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes ved rengjøring.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres og behandles med sperrende grunnmaling.

Harde, glatte underlag slipes matt og grunnmales.

Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Sugende og porøse underlag grunnes.

Ubehandlede, malte og tapetserte underlag grunmales.

# Påføring

På baksiden av tapetet med pensel, rulle eller klistermaskin.  
Avstem lagtykkelse til underlag og veggkledning.  
Påfør ensartet vått i vått og avslutt med å stryke/rulle i samme retning.  
Papirkvaliteten skal normalt trekke ca. 10 min. før oppsetting.  
Forskjell i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflate.  
Utilstrekkelig lagtykkelse medfører risiko for luftbobler og mangelfull festing.  
Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering og revnedannelse.  
Festemiddel påført forsiden av tapetet kan medføre synlige skjolder.  
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.  
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme  
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketiden og gjennomherdingen.  
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.  
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet og fastsittende overflate.  
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvister og vannoppløselige fargestoffer, vannskjolder og nikotin.  
Belast overflaten med forsiktighet til festemiddelet er helt gjennomherdet.

## OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt type                                              | [14]                               |
| Densitet (kg/l)                                           | 1.03                               |
| Tørstoff vekt (%)                                         | 12                                 |
| Tørstoff vol (%)                                          | 9                                  |
| Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)              | 5                                  |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +15°C                         |
| Luftfuktighet                                             | Maks luftfuktighet 80 % RF.        |
| Fortynning                                                | Vann – skal normalt ikke fortynnes |
| Rengjøring av verktøy osv.                                | Vann                               |

## Nåværende TDS Versjon

desember 2021

## Erstatter TDS Versjon

januar 2021

