

08 Wood Tex Patina

Flügger Wood Tex er vannbaserte produkter til utvendig treverk. Gir treet en meget værbestandig overflate med maksimal holdbarhet, glans og kulørstabilitet. Produktene er enkle å påføre og tørker hurtig.



Produktbeskrivelse

Fargeløs behandling som reagerer med treverket og gir en gulbrun/rosa tone som etter 6-8 uker går over til en sølvgrå, transparent overflate hvor treet's åretegning og struktur blir synlig. Skaper en fysisk barriere som hemmer mugg- og soppvekst på overflaten og gir effektive, flammehemmende egenskaper. Brukes som forbehandling før sluttbehandling med Wood Tex Sealer - overflateforsegler.

- Miljøvennlig silisiumteknologi
- Flammehemmende
- Maksimal holdbarhet

Anvendelse

Trykkimpregnert tre som f.eks. terrasser, verandagulv, takskjegg, gavlkledninger, fasader, stakittgjerder og hagemøbler. Underlaget må være nytt eller helt rengjort.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Fuktinnehold i treverk før malebehandling maks. 20 %. Nyimpregnert tre skal tørke 4-6 måneder før behandling.

Fremgangsmåde

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping. Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent. Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner. Sluttbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: etter 4-6 timer.

Påføring

Pensel eller rulle.
Påføres 2 ganger med 1 times tørketid imellom og arbeides godt ned i treverket.
Påføres vått-i-vått. Fjern overskytende væske omhyggelig.
Overgangen til grå blir ujevn, hvis sol og regn ikke treffer flaten. Trebeskyttelsen kan brukes i disse områdene, men overgangen til grå tar lengre tid.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.
Overflaten må ikke utsettes for frost eller regn 24 timer etter at behandlingen er fullført.

Forventet resultat

Sølvgrå og transparent overflate.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.
Sluttbehandles med Wood Tex Sealer.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.0
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
[wetgoodTDSCoverageLong]	12
[wetgoodTDSCoverageShort]	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

november 2021