

Polyuretan Gulvmaling

Flügger Floor er produkter til behandling av betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel anvendelse, slitestyrke, tilgjengelighet for rengjørighet og finish.

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, robust og slitesterk PU-gulvmaling. Anbefales til lokaler med middels funksjonelle krav, samt utendørs på betong beskyttet mod værpåvirkning, hvor der forekommer lett trafikk, bruksbetinget slitasje og smuss.



- Meget slitesterk overflate
- Diffusjonsåpen
- Gulner ikke

Merking



Name: Hvit



Name: Base 1



Name: Base 3



Name: Base 4



Name: Sort



Anvendelse

Gulv i oppholdsrom, gangarealer, entré, kontor, kjøkken, toalett, forretningslokaler, klinikk, trappeoppganger og trapperom. Utendørs på trapper, svalganger og altaner beskyttet mot værpåvirkning.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Sementslam renses ved maskinsliping.

Løstsittende materiale og maling fjernes med rengjøring og sliping.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.

Kalk og såperester fjernes med Fluren 33.

Harde, glatte underlag mattslipes.

Betongskader utbedres med betong.

Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoxysparkel.

Betong grunnes med Forankringsgrunn og tre grunnes med Stop Primer

Best holdbarhet oppnås ved 2 behandlinger.

Enkelte fargenyanser krever ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle

Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen

Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning

Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater

Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme

Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding

Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Forventet resultat

Halvblank meget slitesterk overflate.

Tåler rengjøring med vann, skrubbekost og universale rengjøringsmidler.

Belast overflaten med forsiktighet til malingen er helt gjennomherdet.

Overflaten kan tas i bruk etter 12 timer.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Tekniske data

Produkt type	PU-forsterket akrylmaling
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.2
Tørstoff vekt (%)	46
Tørstoff vol (%)	36
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
[wetgoodTDSWearresistance]	Abrasion Resistance Index: 70
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

januar 2021