

# Natural Wood Panellakk

## Produktbeskrivelse

Hvitpigmentert, vanntynnbar lakk til lyst trepanel. Gir (i en behandling) et pent, halvmatt og lyst utseende. Trestrukturen beholdes. Motvirker at treet gulner. Overflaten blir smussavvisende og rengjøringsvennlig.

- Gir et halvmatt og lyst utseende og synlig trestruktur



## Frengangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Nytt tre avstøves. Merker og flekker slibes bort. Panelledningen skal være tørr og i fuktbalanse med omgivelsene før behandling med Flügger Panellakk, hvit. Tidligere beiset og lakkert tre avrenses med Flügger Trerens. Overflater som har vært utsatt for nikotin og sot krever ekstra grundig rengjøring og ettervask med vann. La tørke godt for å unngå skjolder. Blanke flater mattslipes. Omrøres før bruk. Påfør med pensel i et jevnt strøk, på langs av treet's åretegning. Mal 1-2 panelbord av gangen for å unngå synlige overlapp. På tidligere behandlet underlag anbefales prøveoppstrøk å et mindre areal for å vurdere utseende, vedheft og finish.

## OBS!

OBS! Vinterstid- når luftfuktigheten er lav- "krymper" treverk. Dette kan medføre at ubehandlet treverk blir synlig.

## Tekniske data

Produkt type	Lakk
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1,03
Tørstoff vekt (%)	20
Tørstoff vol (%)	17
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnesRengjøring av verktøy: VannOppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukketSe ellers informasjon på etikett, san

## Nåværende TDS Versjon

november 2008

## Erstatter TDS Versjon

januar 2008