

# Natural Wood Panellakk, klar

## Produktbeskrivelse

Vannsynbar lakk til panel av lyst tre. Gir en pen, halvmatt, nesten usynlig behandling som ikke gulner. Flaten blir smussavvisende og tåler letttere rengjøring. Flügger Panellakk, klar er melkehvit i våt tilstand, men blir gjennomsiktig og halvmatt etter tørring.

- **Gir en pen gjennomsiktig, halvmatt overflate, som ikke gulner**



## Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Nytt tre avstøves. Merker og flekker slipes bort. Panellet skal være tørt og i fuktbalanse med omgivelsene før behandling. Tidligere beiset eller lakert tre renses med Flügger Trerens. Overflater utsatt for nikotin og sot krever samme type rengjøring, i tillegg kan det være nødvendig å bruke en sperrende maling. Blanke flater mattslipes. Omrøres før bruk. Påfør med pensel eller sprøyte i jevn tykkelse i treets lengderetning. Mal 1-2 bord av gangen. Slip over med fint sandpapir og avstøv før et evt. 2. strøk. Lakker maks to strøk på ett døgn.

## OBS!

Obs! Treverk påvirkes av omgivelsene. Nytt, litt fuktig treverk vil f.eks krympe vinterstid når det er tørr luft inne. Dette kan medføre at stripene med ubehandlet panel kommer til synne mellom bordene.

## Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1,04
Tørstoff vekt (%)	21
Tørstoff vol (%)	19
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnesRengjøring av verktoy: VannOppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket.Se føregående informasjon på etikett sammen med produktet.

## Nåværende TDS Versjon

desember 2021

## Erstatter TDS Versjon

februar 2010