

KABRIC FL

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende PU-primer. Anvendes som hefteprimer på jevne underlag før behandling med KABRIC Floor. Binder til underlaget og sikrer feste av etterfølgende behandling. Inngår i KABRIC Floor behandlingssystem.

- PU-primer
- Festeprimer
- Hurtigtørkende

Anvendelse

Grunning av terrazzo, betong, linoleum, laminat og lamellparkett før påføring av KABRIC Floor. Brukes til grunning av jevne overflater. Eventuelle markeringer fra underlaget kan være synlige i den ferdige overflaten.

Underlag

Skal være helt jevnt, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Sementslam renses ved maskinsliping.
Rester av fett, olje, voks og polering fjernes med grovrent, slipende svamp og mekanisk rengjøring.
Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med grovrent.
Kalk og såpe fjernes med kalkfjerner.
Fastsittende rester av kalk, såpe, fett, olje og voks fjernes med en slipende svamp og mekanisk rengjøring.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Sprekker og hull utfylles med epoksysparkel før behandling.
Mellomslip før videre behandling.
Avslutt behandlingen med KABRIC Floor og KABRIC Strongcoat eller KABRIC Strongcoat Extra.

Påføring

Pensel eller rull.
Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse og krav til finish.
Slå av golvvarmen mens behandlingen pågår.
Etter behandlingen tennes golvvarmen gradvis.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Treunderlag skal være i balansefukt ved behandling.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Jevn, dekket overflate.

Ferdigbehandles med KABRIC Floor etterfulgt av KABRIC Strongcoat eller KABRIC Strongcoat Extra.

Fuktbetingede dimensjonsendringer fra underlaget kan medføre synlige avtegninger i den ferdige overflaten.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.20
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

november 2021