

KABRIC Floor Strongcoat Extra

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse

Ultramatt, ekstra slitesterk 2-komponent polyuretan-lakk. Anbefales til overflater behandlet med KABRIC Floor som utsettes for høye funksjonelle krav, noe trafikk, bruksbetinget slitasje og tilsmussing. Fremhever overflatens estetikk og visuelle uttrykk.

- **2-komponent polyuretanlakk**
- **Ekstra robust**
- **Ultramatt**

Anvendelse

Oppholdsrom, klinikk, butikk, kontorer, kjøkken og lignende bruksrom. Anvendes på underlag behandlet med KABRIC Floor.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut. Påfør tre ganger KABRIC Floor Strongcoat Extra med pensel og/eller rull.

Påføring

Pensel eller rull.

Bland komponent A (base) med komponent B (herdemiddel).

Rør om grundig.

Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.

Slå av gulvvarmen mens behandlingen pågår.

Etter behandlingen tennes gulvvarmen gradvis.

Påfør ensartet vått i vått, unngå overlapping og lakksjøer.

Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Ultramatt ekstra slitesterk overflate med smuss- og vannavvisende egenskaper.

Tåler rengjøring, herunder flekkrengjøring med rengjøringsmiddel uten slipemiddel pH > 2 < 9, vann, børste og klut.

Fuktbetingede dimensjonsendringer fra underlaget kan medføre synlige avtegninger i den ferdige overflaten.

Belast overflaten med forsiktighet til malingen er helt gjennomherdet.

Overflaten kan tas lett i bruk etter 10 timer. Møbler likevel først etter 24 timer.

Tips

Sett filtputer på møbler for å minimere merker og riper.

Beskytt overflaten og steder med mye trafikk og konsentrert slitasje.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.05
-----------------	------

Tørstoff vol (%)	30
------------------	----

Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	7
--	---

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
---	------------

Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
---------------	-----------------------------

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
------------------------------------	---

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
---	---

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	8
---------------------------------------	---

[wetgoodTDSUsageTime]	24
-----------------------	----

Rengjøring av verktøy osv.	Vann
----------------------------	------

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

november 2021