

# Wet Seal (Bygg- og Våtromssilikon)

Flügger Seal er elastiske fugemasser til tetting og utfylling av revner, skjøter og hjørner.



## Produktbeskrivelse

Elastisk nøytralherdende silikonfugemasse, innen- og utendørs. UV-resistent med ekstra god vedheft og elastisitet. Hemmer mugg- og soppvekst.

- Ekstra elastisk
- Hemmer mugg- og soppvekst
- Ekstra god vedheft

## Merking

CE

Name: Hvit

✓

Name: Transparent

✓

Name: Ljusgrå

✓

## Anvendelse

Anvendes til tetting og forsegling av skjøter på kjøkken og bad, samt utendørs til fuging mellom bygningsdeler. Hefter på sanitet, glass, keramikk, metall, PVC, glaserte flater samt grunnete, lakkerte eller malte overflater. Fuger bør dimensjoneres slik at fugens bevegelse er under +/- 25 %.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping.  
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.  
Nytt eller bart rengjort tre grunnes med Stop Primer.  
Nytt eller bart rengjort tre utendørs grunnes med Wood Tex 01 Priming Oil.  
Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.  
Bruk ev. fugeunderlag i rett dimensjon, fugedybde = ½ fugebredde.  
Smale revner og skjøter utføres best som kvadratiske fuger.

# Påføring

Fugepistol.

Fugepatronens gjengetopp skjæres av.

Spissen tilpasses med skrått snitt, < fugebredde.

Lett å bearbeide, trykkes på plass og glattes med fugegummi eller fugepinne og vann før fugen danner skinn.

Tilpass valg av verktøy til fugens bredde.

Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.

Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Temperatur og fuktighet påvirker tørretid, gjennomherding og intervall for fornyet behandling.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Ekstra elastisk fuge, som kan oppta temperatur- og fuktbetingede bevegelser.

Kan ikke slipes eller overmales.

Tåler fukt- og vannpåvirkning.

## OBS!

Må ikke anvendes til akvarier eller på naturstein, som f.eks. marmor eller granitt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig fugemasse fra verktøy før vasking med white spirit. Hell ikke rester av flytende fugemasse i avløp. Lever den på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes.

Oppbevar overskytende fugemasse korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Supplerende Info

Oppfyller kravene til CE-merking jfr. EN 15651-1, F EXT-INT.

Holdbarhet: 12 måneder i ubrudd emballasje.

## Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg/l)	1.0
m/l, avhengig av fugebredde og dybde	18
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
[wetgoodTDSTemperatureResistance]	Max. +180°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	8
Joint Movement (%)	25
[wetgoodTDSHardness]	16 ± 5 Shore A
Volumen Svind (%)	0
Rengjøring av verktøy osv.	Uherdet fugemasse fjernes med White spirit. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

**Nåværende TDS Versjon**

desember 2021

**Erstatter TDS Versjon**

februar 2021